

PÁLENÉ VÁPNO

**Bílé vápno CL 90-Q R5, P1
dle ČSN EN 459-1**



Specifikace výrobku

Vzdušné, nehašené, vysoce reaktivní velmi jemně mleté pálené vápno nejvyšší kvality.

Chemické složení

CaO + MgO	≥ 90 %
CaO volné	≥ 80 %
MgO	≤ 5 %
CO ₂	≤ 4 %
SO ₃	≤ 2 %

Fyzikální vlastnosti

Zrnitost	propad na sítu
2,00 mm	100 %
0,20 mm	≥ 95 %
0,09 mm	≥ 85 %
Reaktivita t ₆₀	≤ 10 min
Sypná hmotnost	920 kg/m ³

Použití

Po vyhašení jako pojivo pro přípravu staveništních omítkových a zdicích malt a pro výrobu suchých maltových směsí. K výrobě vápenopískových cihel, v oblasti dopravních staveb ke zpevňování a stabilizaci zemin, v chemickém a ocelářském průmyslu, k likvidaci ekologických zátěží, při

hygienizaci a zpracování odpadů aj.

Expedice

Směs se dodává volně ložená v autocisternách, v uzavřených železničních vozech Uacs (Raj) nebo v papírových ventilových pytlích 25 kg, 42 pytlů/pal. = 1,050 t/pal. Pytle skladujte v suchu (relativní vlhkost vzduchu max. 75 %) na dřevěných paletách v neporušených originálních obalech. Při dodržení uvedených podmínek je skladovatelnost 2 měsíce.

Zabezpečení kvality

Kvalita je dozorována zkušební laboratoří vápna č. 1362 akreditovanou ČIA.

CE 1020
Výrobce: VÁPENKA VITOŠOV s.r.o. č.p. 54, 789 01 Hrabová
11 4009941
EN 459-1 PÁLENÉ VÁPNO Bílé vápno EN 459-1 CL 90 Q (R5, P1)
K přípravě maltových směsí používaných ve stavebních konstrukcích a inženýrských stavbách. Vlastnosti vápna dle úrovně či tříd jsou vyjádřeny v normativním označení vápna.

Tento technický list platí od 1. 10. 2024.
Platnost předchozího vydání se tímto ruší.